# Ruban aluminium toutes saisons

MT-A7772 est un ruban en feuille d’aluminium très résistant, enduit d’un adhésif acrylique à base de solvant retardateur de flammes de performance supérieure. Le matériau de la feuille permet une conformabilité maximale dans l’étanchéité à la vapeur des panneaux de conduits en fibre de verre et des systèmes FSK. Le faible taux de transmission de la vapeur d’eau offre des performances exceptionnelles en matière d’étanchéité et de rapiéçage, assurant un excellent joint d’étanchéité à la vapeur. Ce ruban présente une bonne résistance au vieillissement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une adhérence rapide supérieure à des températures de fonctionnement normales et d’excellentes performances à basses températures.

## APPLICATIONS

- Utilisé pour sceller les joints et les coutures des matériaux isolants recouverts d’une feuille (classé UL 723, CAN/ULC-S102).
- A utiliser pour la soudure de l’isolation pelliculaire et du FSK.

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Un premier collage rapide permet d’accélérer l’application
- Faible MVTR (taux de transmission de la vapeur d’eau)
- Résistant aux moisissures
- Doublure en papier facile à enlever

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **SIZES** | 1.89 in x 50 yd \| 48 mm x 45,72 m<br>2.83 in x 50 yd \| 72 mm x 45,72 m<br>1.89 in x 100 yd \| 48 mm x 91,44 m<br>2.83 in x 100 yd \| 72 mm x 91,44 m |
| **SUPPORT** | 1.6 mil Aluminum Foil |
| **ADHÉSIF** | Acrylic |
| **LINGE DE DÉGAGEMENT** | Papier siliconé |
| **ÉPAISSEUR TOTALE** | 3.35 mils |
| **RÉSISTANCE À LA RUPTURE** | 10.2 lbs/in |
| **CAPACITÉ ADHÉSIVE** | ≥70 oz/in |
| **TEMPÉRATURE DE POSE** | -4°F to 104°F (-20°C to 48°C) |
| **TEMPÉRATURE DE SERVICE** | -31°F to 248°F (-35°C to 120°C) |

| | |
|---|---|
| **COULEUR** | Argent |
| **UL 723 RUBAN À USAGE GÉNÉRAL CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION EN SURFACE 38MP** | Appliqué aux panneaux de ciment renforcé inorganique |
| **DIFFUSION DE LA FLAMME** | 0 |
| **FUMÉE DÉVELOPPÉE** | 0 |
| **CAN/ULC-S102 RUBAN À USAGE GÉNÉRAL CARACTÉRISTIQUES DE BRÛLAGE EN SURFACE 38MP** | Appliqué aux panneaux de ciment renforcé inorganique |
| **DIFFUSION DE LA FLAMME** | 0 |
| **FUMÉE DÉVELOPPÉE** | 10 |