



Ruban à rupture thermique simple face (1/4" & 1/8" d'épaisseur)

Le produit F0-V2344 est un ruban-mousse de PVC gris à densité moyenne d'un quart de pouce d'épaisseur, à simple face recouverte d'autoadhésif acrylique. Il sert dans l'installation de panneaux de construction en métal et de panneaux muraux préfabriqués. Ruban à barrière thermique.

APPLICATIONS

- À utiliser pour créer un joint de vapeur aux endroits où se trouvent de grands espaces.
- Permet de réaliser un joint à recouvrement sur des panneaux de construction en métal ondulé ou des panneaux muraux préfabriqués.
- Utilisé pour créer un flash break sur les brides des pannes et des plinthes des bâtiments métalliques.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Déroulement facile pour une application rapide
- Un bâton initial rapide permet d'accélérer l'application
- Une excellente tenue et une capacité de charge élevée assurent une fiabilité à long terme.
- S'adapte bien à une variété de surfaces irrégulières
- Aide à maintenir l'étanchéité des joints à fort



mouvement

- Découpe facile pour une taille personnalisée
- Peut être converti sur mesure pour s'adapter à une gamme complète de projets.

DONNÉES TECHNIQUES

SIZES	$\frac{1}{4}$ in x 2 in x 50 ft $\frac{1}{4}$ in x 3 in x 50 ft 1/8 in x 2 in x 75 ft 1/8 in x 3 in x 75 ft
SUPPORT	Mousse PVC
ADHÉSIF	Acrylic
LINGE DE DÉGAGEMENT	Papier polycopié #70
ÉPAISSEUR TOTALE	1/4" (F0-V2344) 1/8" (F0-V2348)
RÉSISTANCE À LA RUPTURE	60 PSI
CAPACITÉ ADHÉSIVE	20 oz/in
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-20°F to 130°F (-29°C to 54°C)
ELONGATION	120%
COULEUR	Gray
DÉFORMATION PAR COMPRESSION	5 PSI
VALEUR R	1.15 (1/4") .576 (1/8")
POUVOIR DE TENUE	>24 hours @ 2.2psi load, R.T.

Les informations citées sont de bonne foi et ont été établies à partir de sources tenues pour sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés typiques. Les rouleaux individuels peuvent varier légèrement par rapport à ces



valeurs. Tous les produits ECH0tape sont garantis comme étant exempts de défauts au moment de l'expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par un test ou autre, déterminer l'adéquation à l'objectif ; Edelstein ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, concernant toute application et utilisation de ses produits. Si un produit ECH0tape s'avère défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par Edelstein. ECH0tape ne peut être tenu responsable des pertes ou des dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité objective.