

DESCRIPTION

Le MT-A7729 est un ruban en feuille d'aluminium à haute résistance, principalement utilisé pour sceller les joints des panneaux isolants à âme en mousse, ainsi que pour assembler et raccorder les joints et les raccords des conduits d'air flexibles. Ce ruban en feuille d'aluminium offre une bonne fiabilité à des températures élevées et basses, s'adapte bien à une grande variété de surfaces et assure une forte adhérence. Il est doté d'un adhésif acrylique ignifuge et résistant au froid qui assure une adhérence initiale rapide. Disponible en blanc cassé, ce ruban en feuille d'aluminium très résistant est résistant à la moisissure et présente un faible MVTR (taux de transmission de vapeur d'eau), ce qui le rend idéal pour assurer une étanchéité à la vapeur sur les panneaux recouverts de feuille d'aluminium.

APPLICATIONS

- Étanchéification des joints à recouvrement
- Réalisation d'une barrière pare-vapeur sur les panneaux revêtus de feuille d'aluminium
- Assemblage et étanchéification des joints et raccords des conduits d'air flexibles

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhérence immédiate et s'adapte parfaitement à une grande variété de surfaces
- Faible MVTR (taux de transmission de vapeur d'eau) et résistance à la moisissure
- Le papier de protection est facile à retirer et protège l'adhésif des contaminants
- Enduit d'un adhésif acrylique ignifuge, adapté aux températures froides

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	2 mils Papier d'aluminium blanc/gris
Adhésif	Acrylique

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur Total	3.6 mils
Résistance à la rupture	17 lbs/po
Adhésion	72 oz/po
Température de pose	0°C à 40° C (-4° F à 104° F)
Température de service	-35°C à 120° C (31° F à 248° F)
Couleur	Blanc/Gris
Classé UL	Caractéristiques de combustion superficielle du ruban à usage général 38MP appliqué sur des panneaux de ciment inorganique
Diffusion de la flamme	0
Fumée développée	0

*Testé à la fois avec deux bandes longitudinales de 48 mm et de 72 mm de large, espacées de 8 pouces (203 mm) entre leurs axes

*Couverture du ruban : 21 % (48 mm) et 32 % (72 mm) de la surface exposée de l'échantillon testé.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte