

DESCRIPTION

Le MT-A7772 est un ruban en feuille d'aluminium à haute résistance, principalement utilisé pour l'étanchéité à la vapeur des panneaux de conduits en fibre de verre, des isolants recouverts de feuille d'aluminium et des systèmes FSK. Grâce à son excellente étanchéité à la vapeur, ce ruban peut également servir à réaliser des joints d'étanchéité et des réparations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce ruban en feuille d'aluminium est doté d'un adhésif acrylique ignifuge adapté aux températures froides qui assure une adhérence initiale rapide. Offert en couleur argentée, ce ruban en feuille d'aluminium à usage intensif résiste à la moisissure et présente un faible taux de transmission de vapeur d'eau (MVTR).

APPLICATIONS

- Étanchéification des joints et des raccords des matériaux isolants recouverts d'une feuille d'aluminium (classés UL 723, CAN/ULC-S102)
- Assemblage des systèmes FSK (systèmes « Foil Scrim Kraft »)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhérence initiale rapide et excellentes performances d'étanchéité et de réparation
- Conformabilité maximale
- Faible MVTR (taux de transmission de la vapeur d'eau) et résistance à la moisissure
- Le revêtement en papier s'enlève facilement
- Enduit d'un adhésif acrylique à base de solvant ignifuge

CONSTRUCTION DU PRODUIT

Support	Papier d'aluminium 1.6 mils
Adhésif	Acrylique

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur	3.35 mils
Résistance à la rupture	10.2 lbs/po
Adhésion	≥50 oz/po
Température de pose	0°C à 40° C (-4° F à 104° F)
Température de service	-35°C à 120° C (31° F à 248° F)
Couleur	Argent
Classé UL 723	Combustion superficielle du ruban 38 mp sur panneau de ciment organique renforcé
Propagation de la flamme	0
Dégagement de fumée	0
CAN/ULC-S102	Combustion superficielle du ruban 38 mp sur panneau de ciment organique renforcé
Propagation de la flamme	0
Dégagement de fumée	10

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'UTILISATION: Conservez le ruban dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec. Pour des performances optimales le ruban doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date d'expédition. Le ruban adhère mieux lorsqu'il est appliqué sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, d'huile ou d'autres contaminants

Les informations citées sont fournies de bonne foi et proviennent de sources considérées comme sûres et fiables. Les valeurs indiquées sont des propriétés types. Les rouleaux individuels peuvent légèrement différer de ces valeurs. Tous les produits ECHOtape sont garantis exempts de défauts au moment de leur expédition. De nombreux facteurs peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit dans une application particulière et l'utilisateur doit, par des tests ou par d'autres moyens, déterminer s'il est adapté à l'usage prévu. ECHOtape ne fait aucune déclaration et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'application et l'utilisation de ses produits. S'il est prouvé qu'un produit ECHOtape est défectueux, le seul recours possible est le remplacement du produit défectueux par ECHOtape. ECHOtape ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes ou dommages, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs, quelle que soit la théorie juridique invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, le contrat, la négligence, la garantie ou la responsabilité stricte